

ROMANIT Marmorino Micro-mortier à la chaux aérienne

1. Description

ROMANIT Marmorino est un micro-mortier prêt à l'emploi à base de chaux aérienne éteinte de fine granulométrie et de poudre de marbre. Il est destiné à la restauration de façades anciennes et à la réalisation de travaux de décoration intérieure. Faisant appel aux techniques traditionnelles, il peut être teinté dans la masse et/ou recouvert d'un badigeon ROMANIT Badical.

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - Famille I - Classe 1c

Domaines d'emploi :

Intérieur / Extérieur

Aspect :

Mat minéral profond

Conditionnement :

Seau plastique 5 kg & 25 kg

2. Propriétés

- Permet la rénovation d'anciens enduits à la chaux, enduits plâtre-chaux-sable et enduits de plâtre « type parisien »
- Conservation de l'aspect historique des façades
- Très grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Applicable sur tous supports en intérieur
- Peut être teinté dans la masse ou peut être recouvert d'un badigeon
- Propriétés algicides et germicides
- Ecologique, exempt de solvants et de COV
- Facilité d'emploi

3. Caractéristiques techniques

- Densité : env. 1,56 g/cm³
- Granulométrie maxi : 0,6 mm
- pH : env. 12,5
- Parts organiques : < 5 %

4. Application du produit

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides.

Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage, lavage ou par tout traitement adapté.

Eliminer par lessivage ou brossage les anciens badigeons farinants.

Appliquer 1 couche de Régulateur ROMANIT Primera sur les fonds préparés.

Après séchage complet (24 heures min.) appliquer 1 sous-couche minérale ROMANIT Grano.

Il est recommandé de décaper les anciennes peintures très filmogènes peu perméables à la vapeur d'eau.

Ne pas appliquer sur revêtements souples, sur peintures d'aspect brillant ou satiné (laques), sur peintures à l'huile de lin.

Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux.

Mise en œuvre :

Mélanger le produit avant l'application.

Appliquer à la lisseuse ou à la taloche inox en 2 couches à 24 heures d'intervalle.

La première couche sera réglée sur une épaisseur d'environ 0,6 - 0,8 mm (1,0 - 1,2 kg).

La seconde couche aura une épaisseur d'environ 0,4 - 0,5 mm (0,6 - 0,8 kg).

Dilution :

Ne pas diluer.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile : +10°/+30°C. Hygrométrie max. 60%.

Protéger de l'humidité pendant 72 heures min. suivant l'application.



Consommation :

Environ 1,6 - 2,0 kg/m² pour 2 couches.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Mise à la teinte :

Teintes du nuancier KEIM EXCLUSIV à l'exception des teintes soutenues.

Teintes spéciales sur demande.

Ne pas employer de colorants universels.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.

Code CED : 10 13 99.

7. Hygiène et sécurité

Produit irritant (Xi).

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

EDITION JUIN 2007

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

