

ROMANIT Primera Régulateur de fonds sans solvant

1. Description

ROMANIT Primera est un régulateur de fonds incolore en phase aqueuse, sans solvant ni COV. Il possède un pouvoir de pénétration élevé et permet de consolider les supports fragiles ou farinants avant l'application d'un système à la chaux ROMANIT.

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - Famille I - Classe 7b2

Domaines d'emploi :

Intérieur / Extérieur

Aspect :

Incolore

Conditionnement :

Bidon plastique 10 L

2. Propriétés

- Pouvoir de pénétration élevé
- Sans solvant ni COV
- Très faible odeur
- Respecte l'environnement
- Résistant aux alcalins
- Régulateur d'absorption
- Applicable sur supports bruts ou déjà peints
- Consolide les fonds pulvérulents
- Facilité d'emploi

3. Caractéristiques techniques

- Liant : polymère en dispersion aqueuse
- Densité : 1,0 g/cm³

4. Application du produit

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides.

Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage, lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

Mise en œuvre :

Mélanger énergiquement le produit.

Appliquer à la brosse ou au rouleau en 1 ou 2 couches mouillées sur mouillées.

Le régulateur de fonds ROMANIT Primera peut être dilué avec au maximum 1 volume d'eau en cas d'absorption importante du support.

S'assurer d'une bonne pénétration du produit dans le support. Le produit ne doit pas présenter d'aspect brillant après séchage.

Dilution :

Ajouter si nécessaire jusqu'à 1 volume d'eau claire.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60%.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Temps de séchage :

Attendre au minimum 24 heures (à 20°C / 60% HR) avant recouvrement.



Consommation :

Environ 0,1 - 0,2 L/m² par couche en fonction de l'absorption du support pour un produit non dilué.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Mise à la teinte :

Pas de mise à la teinte.

5. Conservation

Sous abri, 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.

Code CED : 08 01 03.

7. Hygiène et sécurité

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

EDITION JUIN 2007

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

